



MAKUSTIK Perfo PE 16/16/8.0-1

	MAKUSTIK Perfo PE 16/16/8.0-1	MAKUSTIK Perfo PE 16/16/8.0-1	MAKUSTIK Perfo PE 16/16/8.0-1
	Messure chambre rév. 02.1998	Messure chambre rév. 02.1998	Messure chambre rév. 02.1998
EN 11654 α_w	0.70 (M) C	0.70 (L.M.) C	0.75 (L) C
structure	46	216	366

α_s coefficient d'absorption acoustique






α_s coefficient d'absorption acoustique



Contenu:

- Dispositif de mesure
- Caractéristique du produit
- Coefficient d'absorption acoustique, mesuré dans un local réverbérant selon EN ISO 354
- Evaluation de la valeur moyenne α_w et de la fréquence moyenne α_p selon EN ISO 11654
- Evaluation graphique des valeurs d'absorption acoustique α_s selon les fréquences
- Certificat de test original sur demande



	MAKUSTIK Perfo PE 16/16/8.0-1	MAKUSTIK Perfo PE 16/16/8.0-1	MAKUSTIK Perfo PE 16/16/8.0-1
	Messure chambre rév. 02.1998	Messure chambre rév. 02.1998	Messure chambre rév. 02.1998
			
(X) Structure mm	46	216	366
(A) Élément mm	16	16	16
(B) Face arrière	voile	voile	voile
(C) Isolation mm	30	30	30
(D) Espacement mm	0	170	320
ouverte côté visible	20%	20%	20%
ouverte à l'arrière			
6 T-W li.M	0.64	0.71	0.74
18 T.W Li.M	0.63	0.72	0.74
SAA (ASTM)	0.77	0.82	0.81
NRC (ASTM)	0.80	0.85	0.80
EN 11654 α_w	0.70 (M) C	0.70 (L.M.) C	0.75 (L) C
hz	α_s	α_s	α_s
100	0.05	0.28	0.47
125	0.10	0.32	0.58
160	0.20	0.57	0.75
200	0.31	0.73	0.68
250	0.52	0.87	0.81
315	0.71	0.99	0.87
400	0.87	0.95	0.88
500	1.06	0.93	0.85
630	1.01	0.92	0.94
800	1.07	0.83	0.94
1000	0.99	0.86	0.94
1250	0.85	0.81	0.83
1600	0.71	0.74	0.77
2000	0.61	0.66	0.66
2500	0.57	0.60	0.60
3150	0.53	0.58	0.59
4000	0.58	0.61	0.59
5000	0.60	0.65	0.62
α_p Valeur pratique dépendante de la fréquence d'absorption acoustique			
125	0.10	0.40	0.60
250	0.50	0.85	0.80
500	1.00	0.95	0.90
1000	0.95	0.85	0.90
2000	0.65	0.65	0.70
4000	0.55	0.60	0.60

